

Bänder bau

Typ 21-24 Weiß

Gewebe	
Anzahl der Gewebelagen	2
Gewebe Zugschicht	Polyester multifilament
	E
Gewebe Zwischenschicht	-
	-
Gewebe Laufseite	Polyester multifilament
	E

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	0,7 mm	0,028 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	0 mm	0 inch
Material Transportseite		PVC	Material Laufseite		Gewebe
Profile Transportseite		-	Profile Laufseite		-
Harte Transportseite (° ShoreA)		65			

Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,18	Kraft für 1% Dehnung	15 N/mm	85,7 lbf/inch
Dicke	2,4 mm	0,094 inch	Max. zugelassene Bandspannung	24 N/mm	137 lbf/inch
Gewicht	2,8 kg/m ²	0,57 lb/ft ²	Max. zugelassene Dehnung		1,6 %
Empfohlene Dehnung	6-11 N/mm	34-62 lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


Rolle

Rolle Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	40 mm	1,57 inch
Gleit Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	60 mm	2,36 inch
Muldung	Ja			

Internationale standards

FDA zugelassen	Ja	EU zugelassen	Ja
USDA zugelassen	Ja	ATEX zugelassen	Nein

Eigenschaften

Öl und fett beständig	Ja		Maximum	110 °C	230 °F
Antistatische Deckschicht	Nein		Minimum	-10 °C	14 °F
Antistatische Gewebe	Nein				
Flammwidrig	Nein				
Querstabil	Nein				
Farbe	Weiß				

Zuletzt aktualisiert am: 23-12-2010