

Bänder bau

Typ 22-38M Anthrazit

Gewebe	
Anzahl der Gewebelagen	2
Gewebe Zugschicht	Polyester monofilament, querstabil R
Gewebe Zwischenschicht	- -
Gewebe Laufseite	Polyester monofilament, querstabil R

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	1,9 mm	0,075 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	1,6 mm	0,063 inch
Material Transportseite		PVC	Material Laufseite		PVC
Profile Transportseite		-	Profile Laufseite		Matt
Harte Transportseite (° ShoreA)		80			

Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,5	Kraft für 1% Dehnung	10 N/mm	57,1 lbf/inch
Dicke	5,2 mm	0,205 inch	Max. zugelassene Bandspannung	20 N/mm	114,2 lbf/inch
Gewicht	6,6 kg/m ²	1,35 lb/ft ²	Max. zugelassene Dehnung		2,3 %
Empfohlene Dehnung	4-6 N/mm	22-34 lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


Rolle

Rolle Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	100 mm	3,94 inch
Gleit Unterstutzung	Nein	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	160 mm	6,3 inch
Muldung	Nein			

Internationale standards

FDA zugelassen	Nein	EU zugelassen	Nein
USDA zugelassen	Nein	ATEX zugelassen	Nein

Eigenschaften

Öl und fett beständig	Beschränkt		Maximum	90 °C	194 °F
Antistatische Deckschicht	Ja		Minimum	-15 °C	5 °F
Antistatische Gewebe	Nein				
Flammwidrig	Nein				
Querstabil	Ja				
Farbe	Anthrazit				

Zuletzt aktualisiert am: 23-12-2010