

## Bänder bau

### Typ 22- 84/A80/251/FG Hellblau

Gewebe		
Anzahl der Gewebelagen		2
Gewebe Zugschicht	Polyester monofilament, querstabil	R
Gewebe Zwischenschicht		-
Gewebe Laufseite	Polyester monofilament, querstabil	R

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	0,7 mm	0,028 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	0,1 mm	0,004 inch
Material Transportseite		PVC	Material Laufseite		Imprägniert
Profile Transportseite		-	Profile Laufseite		-
Harte Transportseite (° ShoreA)		80			

## Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,2	Kraft für 1% Dehnung	10 N/mm	57,1 lbf/inch
Dicke	2,4 mm	0,094 inch	Max. zugelassene Bandspannung	20 N/mm	114,2 lbf/inch
Gewicht	3 kg/m <sup>2</sup>	0,61 lb/ft <sup>2</sup>	Max. zugelassene Dehnung		2,3 %
Empfohlene Dehnung	4-6 N/mm	22-34 lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


## Rolle

Rolle Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	40 mm	1,57 inch
Gleit Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	60 mm	2,36 inch
Muldung	Nein			

## Internationale standards

FDA zugelassen	Ja	EU zugelassen	Ja
USDA zugelassen	Ja	ATEX zugelassen	Nein

## Eigenschaften

Öl und fett beständig	Beschränkt		Maximum	90 °C	194 °F
Antistatische Deckschicht	Ja		Minimum	-15 °C	5 °F
Antistatische Gewebe	Nein				
Flammwidrig	Ja				
Querstabil	Ja				
Farbe	Hellblau				

Zuletzt aktualisiert am: 23-12-2010