

Bänder bau

Typ 32-06 Transparent

Gewebe		
Anzahl der Gewebelagen		3
Gewebe Zugschicht	Polyester monofilament, querstabil	R
Gewebe Zwischenschicht	Polyester monofilament, querstabil	R
Gewebe Laufseite	Polyester monofilament, querstabil	R

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	2 mm	0,079 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	0,1 mm	0,004 inch
Material Transportseite		PVC	Material Laufseite		Imprägniert
Profile Transportseite		-	Profile Laufseite		-
Harte Transportseite (° ShoreA)		90			

Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,2	Kraft für 1% Dehnung	13 N/mm	74,2 lbf/inch
Dicke	4,85 mm	0,191 inch	Max. zugelassene Bandspannung	30 N/mm	171,3 lbf/inch
Gewicht	6,1 kg/m ²	1,25 lb/ft ²	Max. zugelassene Dehnung		2,5 %
Empfohlene Dehnung	5-8 N/mm	28-45 lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


Rolle

Rolle Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	120 mm	4,72 inch
Gleit Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	240 mm	9,45 inch
Muldung	Nein			

Internationale standards

FDA zugelassen	Nein	EU zugelassen	Nein
USDA zugelassen	Nein	ATEX zugelassen	Nein

Eigenschaften

Öl und fett beständig	Beschränkt		Maximum	90 °C	194 °F
Antistatische Deckschicht	Ja		Minimum	-10 °C	14 °F
Antistatische Gewebe	Nein				
Flammwidrig	Nein				
Querstabil	Ja				
Farbe	Transparent				

Zuletzt aktualisiert am: 23-12-2010