

Bänder bau

Typ 32-46 Grau

Gewebe		
Anzahl der Gewebelagen		3
Gewebe Zugschicht	Polyester monofilament, querstabil	R
Gewebe Zwischenschicht	Polyester monofilament, querstabil	R
Gewebe Laufseite	Polyester monofilament, querstabil	R

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	2 mm	0,079 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	0 mm	0 inch
Material Transportseite		PVC	Material Laufseite		Gewebe
Profile Transportseite		-	Profile Laufseite		-
Harte Transportseite (° ShoreA)		35			

Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,18	Kraft für 1% Dehnung	13 N/mm	74,2 lbf/inch
Dicke	4,85 mm	0,191 inch	Max. zugelassene Bandspannung	30 N/mm	171,3 lbf/inch
Gewicht	6 kg/m ²	1,23 lb/ft ²	Max. zugelassene Dehnung		2,5 %
Empfohlene Dehnung	5-8 N/mm	28-45 lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


Rolle

Rolle Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	100 mm	3,94 inch
Gleit Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	180 mm	7,09 inch
Muldung	Nein			

Internationale standards

FDA zugelassen	Nein	EU zugelassen	Nein
USDA zugelassen	Nein	ATEX zugelassen	Nein

Eigenschaften

Öl und fett beständig	Beschränkt		Maximum	70 °C	158 °F
Antistatische Deckschicht	Nein		Minimum	-25 °C	-13 °F
Antistatische Gewebe	Nein				
Flammwidrig	Nein				
Querstabil	Ja				
Farbe	Grau				

Zuletzt aktualisiert am: 23-12-2010