

## Bandopbouw

**Type 33-07**  
**wit**

Weefsel	
Weefsellagen	3
Weefsel bovenzijde	Polyester / katoen ECS
Weefsel tussenlaag	Polyester / katoen ECS
Weefsel onderzijde	Polyester / katoen ECS

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	0 mm	0 inch	Dikte onderzijde	0 mm	0 inch
Materiaal bovenzijde		Weefsel	Materiaal onderzijde		Weefsel
Profiel bovenzijde		-	Profiel onderzijde		-
Hardheid (° ShoreA)		0			

## Technische data

Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal		0,18	Kracht voor 1% rek	7 N/mm	40 lbf/inch
Banddikte	3,15 mm	0,124 inch	Maximale bandspanning	21 N/mm	119,9 lbf/inch
Gewicht	3,3 kg/m <sup>2</sup>	0,68 lb/ft <sup>2</sup>	Maximale rek		2,5 %
Aanbevolen voorspanning	3-5 N/mm	17-28 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning rek		0,4-0,7 %			


## Rol

Rolondersteuning	Ja	Minimale roldiameter buiging	60 mm	2,36 inch
Glijondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contrabuiging	60 mm	2,36 inch
Trogondersteuning	Ja			

## Internationale standaards

FDA conform	Ja	EU conform	Nee
USDA conform	Ja	ATEX conform	Nee

## Eigenschappen

Olie- en vetbestendig	Ja		Maximum	110 °C	230 °F
Antistatische deklaag	Nee		Minimum	-10 °C	14 °F
Antistatisch weefsel	Nee				
Vlamdovend	Nee				
Breedtestabiel	Nee				
Kleur	wit				

Laatste wijziging op: 23-12-2010