

Bandopbouw

Weefsel	
Weefsellagen	2
Weefsel bovenzijde	R
	Polyester monofilament, breedtestabel
Weefsel tussenlaag	-
Weefsel onderzijde	R
	Polyester monofilament, breedtestabel

Bandtype
**22-64i
Beige**

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	0,5 mm	0,020 inch	Dikte onderzijde	0,2 mm	0,008 inch
Materiaal bovenzijde		PVC	Materiaal onderzijde		Geïmpregneerd
Profiel bovenzijde		Glad	Profiel onderzijde		Glad
Hardheid toplaag (*ShoreA)		80			

Technische data

Wrijvingscoëfficiënt tov staal		0,35	Kracht voor 1% rek	10 N/mm	57 lbf/inch
Banddikte	2,4 mm	0,094 inch	Max. toelaatbare bandspanning	20 N/mm	114 lbf/inch
Gewicht	3 kg/m ²	0,614 lb/ft ²	Maximaal toelaatbare rek		2,3 %
Aanbevolen voorspanning	4-6 N/mm	22-34 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning: rek		0,4-0,7 %			


Rol

Rol ondersteuning	Ja	Minimum roldiameter buiging	40 mm	1,57 inch
Glij ondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contrabuiging	60 mm	2,36 inch
Trog ondersteuning	Nee			

Internationale standaards

FDA conform	Nee	EU conform	Nee
USDA conform	Nee	ISO normen	nvt
3-A goedgekeurd	Nee		

Eigenschappen

Olie- en vetbestendig	Beperkt		Maximum	90 °C	194 °F
Anti-statische deklaag	Ja		Minimum	-15 °C	5 °F
Anti-statisch weefsel	Nee				
Vlamdovend	Nee				
Breedtestabel	Ja				
Kleur	Beige				

Laatste wijziging op: 23 december 2010