

Bände bau

Typ 5-ply Beige

Gewebe	
Anzahl der Gewebelagen	5
Gewebe Zugschicht	Polyester oder Baumwolle P
Gewebe Zwischenschicht	Polyester oder Baumwolle P
Gewebe Laufseite	Polyester oder Baumwolle P

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	0 mm	0 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	0 mm	0 inch
Material Transportseite		Gewebe	Material Laufseite		Gewebe
Profile Transportseite		-	Profile Laufseite		-
Härte Transportseite (° ShoreA)		0			

Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,2	Kraft für 1% Dehnung	4 N/mm	22,8 lbf/inch
Dicke	2,7 mm	0,106 inch	Max. zugelassene Bandspannung	12 N/mm	68,5 lbf/inch
Gewicht	2,9 kg/m ²	0,59 lb/ft ²	Max. zugelassene Dehnung		2 %
Empfohlene Dehnung	N/mm	lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


Rolle

Rolle Unterstützung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	50 mm	1,97 inch
Gleit Unterstützung	Ja	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	75 mm	2,95 inch
Muldung	Ja			

Internationale Standards

FDA zugelassen	Ja	EU zugelassen	Nein
USDA zugelassen	Nein	ATEX zugelassen	Nein

Eigenschaften

Öl- und fettbeständig			Maximum	121 °C	250 °F
Antistatische Deckschicht	Nein		Minimum	-40 °C	-40 °F
Antistatische Gewebe	Nein				
Flammwidrig	Nein				
Querstabil	Nein				
Farbe	Beige				

Endverbindungsdaten für Schweisspre

Druckeinstellung	0 Bar	Temperatur Heizplatte oben	0 °C	0 °F
		Temperatur Heizplatte unten	0 °C	0 °F
		Temperatur Thermoelement	0 °C	0 °F

Zuletzt aktualisiert am: 16-02-2017

The information contained in this document is based on trials under standard conditions carried out by Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. New knowledge and experiences can lead to modifications and changes within a short time without prior notice. No liability whatsoever can be accepted by Bandtransport Europe B.V. with regard to the handling processing or use of the product or products concerned which much in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.