

## Bänder bau

Gewebe	
Anzahl der Gewebelagen	2
Gewebe Zugschicht	Polyester monofilament, querstabil R
Gewebe Zwischenschicht	-
Gewebe Laufseite	Polyester monofilament, querstabil, antistatisch, geräuscharm RXA

**Typ 22-36VD (square  
62mm)  
Schwarz**

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	3 mm	0,118 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	0 mm	0 inch
Material Transportseite		PVC	Material Laufseite		Gewebe
Profile Transportseite		Karo (62mm)	Profile Laufseite		-
Härte Transportseite (° ShoreA)		35			

## Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,18	Kraft für 1% Dehnung	11 N/mm	62,8 lbf/inch
Dicke	8,2 mm	0,323 inch	Max. zugelassene Bandspannung	20 N/mm	114,2 lbf/inch
Gewicht	5,9 kg/m <sup>2</sup>	1,21 lb/ft <sup>2</sup>	Max. zugelassene Dehnung		2,1 %
Empfohlene Dehnung	5-7 N/mm	28-39 lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


## Rolle

Rolle Unterstützung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	60 mm	2,36 inch
Gleit Unterstützung	Ja	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	120 mm	4,72 inch
Muldung	Nein			

## Internationale Standards

FDA zugelassen	Nein	EU zugelassen	Nein
USDA zugelassen	Nein	ATEX zugelassen	Nein

## Eigenschaften

Öl- und fettbeständig	Beschränkt		Maximum	70 °C	158 °F
Antistatische Deckschicht	Nein		Minimum	-25 °C	-13 °F
Antistatische Gewebe	Ja				
Flammwidrig	Ja				
Querstabil	Ja				
Farbe	Schwarz				

## Endverbindungsdaten für Schweisspre

Druckeinstellung	0 Bar	Temperatur Heizplatte oben	0 °C	0 °F
		Temperatur Heizplatte unten	0 °C	0 °F
		Temperatur Thermoelement	0 °C	0 °F

Zuletzt aktualisiert am: 23-12-2010

The information contained in this document is based on trials under standard conditions carried out by Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. New knowledge and experiences can lead to modifications and changes within a short time without



**BANDTRANSPORT EUROPE**

prior notice. No liability whatsoever can be accepted by Bandtransport Europe B.V. with regard to the handling processing or use of the product or products concerned which much in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.